⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-291972

Solnt. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月24日

H 01 L 29/784 27/12

7514-4M

H 01 L 29/78

3 1 1 Н

9056-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

MOS型薄膜トランジスタ

夏 平2-93353 创特

願 平2(1990)4月9日 223出

@発 明 者 弘

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

の出 質 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

弁理士 友松 10代理人 英爾

1. 発明の名称

MOS型薄膜トランジスタ

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 絶縁基板上にシリコン薄膜が形成されてい るMOS型奪膜トランジスタにおいて、シリ コン薄膜のチャンネル領域が0.5~5μmの 結晶粒径をもつ多結晶シリコンにより構成さ れ、チャンネル巾より前記結晶粒径が小さい ことを特徴とするMOS型薄膜トランジスタ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、MOS型存膜トランジスタに関す

〔從來技術〕

従来、絶縁物質上に形成されるシリコン薄膜 MOS・FETは、シリコン 膜層が多結晶 Siまたは、グレイン・パウンダリーを含む単 結晶化されたSiで 成されていた。シリコン 薄膜層が多結晶シリコンの 合、電子及び正孔

の移動度が小さいためMOS・FETの動作速 皮が規制されるという欠点があった。また、多 結晶シリコンをレーザ再結晶化、またはランプ 再結晶化した場合、グレイン・パウンダリーが 生じ、このグレイン・パウンダリーがMOS・ FETのチャンネル領域に存在すると、MOS ・FETのリーク不良、動作速度の減少の原因 になる。

これを解決するため、特開昭59-228763号の 技術によれば、前記MOS・FETチャンネル 部分を1つの単結晶で構成することを提案して

しかしながら、現実には1つ1つの素子にお けるチャンネル部を必ず1つの単結晶で構成す ることを極めてむづかしい。すなわち、基板位 置の違いやレーザーの精度等により、すべての 素子のチャンネル部をそれぞれ1つの単結晶に するのはほゞ不可能である。そのためにある素 子ではチャンネル部が単結晶であるのに別の素 子では、チャンネル部に結晶粒界が存在するよ

うになってしまい、結晶粒界のある楽子(第1 図A)と、結晶粒界のない楽子(第1図B)で はON抵抗値などが しく違ってしまうという 問題があった。

(目的)

本発明の目的は、すべての素子のチャンネル 部に結晶粒界を存在させることによって素子の ばらつきを小さくすることを目的とする。

(構成)

本発明は、絶縁基板上にシリコン薄膜が形成されているMOS型薄膜トランジスタにおいてシリコン薄膜のチャンネル領域が0.5~5 μmの結晶粒径をもつ多結晶シリコンにより構成され、チャンネル巾より前記結晶粒径が小さいことを特徴とするMOS型薄膜トランジスタに関する。

このようにすることにより、通常TFTのチャンネル巾は1~10μm程度であるので、チャンネル領域に少くとも1つ以上の結晶粒界が比較的均一に、かつできるだけ少く存在させたこ

びメタルを積層、パターニングして、シリコン 薄膜トランジスタを形成する。水楽化処理は、 拡散層の形成後のどこで行っても良い。

(効果)

本発明によるシリコン薄膜トランジスタは、各素子のチャンネル領域に結果的に結晶粒界が少くとも1つは存在しているので、結晶粒界の有り無しにともなう各素子間のON抵抗値のばらつきが著るしく少く、大面積においても均一なシリコン薄膜トランジスタを得ることができた

4. 図面の簡単な説明

第1因は、従来のシリコン 辞膜トランジスタ の断面図、第2図は、本発明によるシリコン 藤トランジスタの断面図である。

- 11,21… 純糠基板
- 12,22… 活性層(チャンネル領域)
- 13,23…ゲート絶 膜
- 14,24…ゲート電極
- 15,25… 拡散層

とになり、そのため各案子間の不均一性がいち じるしく減少できた。

本発明における活性層となるシリコン薄膜は多結晶あるいは非晶質シリコン薄膜にシリコンをイオン注入して形成した非晶質シリコン薄膜やLP-CVD法で580℃以下で形成された非晶質シリコン薄膜、スパッタ法およびプラズマCVD法で形成された非晶質シリコン薄膜等を、500℃~650℃でアニールして固相成長させたものを用いる。

以下実施例に従って説明する。

英施例

絶縁基板上にLP-CVD法を用い500℃で非品質シリコン薄膜を1000人形成し、600℃で100時間、Nェ雰囲気でアニールを行い、シリコン薄膜を固相成長させ活性層となる再結品シリコン薄膜を作製する。このシリコン薄膜は結晶シリコン薄膜トランジスタと同様にゲート電極、拡散層、層間絶縁膜、ゲート電極、拡散層、層間絶縁膜およ

16,26… 層間絶舞膜

17,27…メタル

特 許 出 顧 人 株式会社リコー 代理人弁理士 友 松 英 爾.

第 | 図



